

# 也乐化学集团高端聚氨酯

## TDI/TMP 系 PU 通用固化剂 YL-75L

### 一【产品描述】

TDI/TMP 系 PU 通用固化剂，系芳香族异氰酸酯树脂。

### 二【产品特性】

色浅、高光泽、硬度佳、附着力优、贮存安定性佳

### 三【应用范围】

接着架桥剂、其架桥性及活化时间之配合佳，配合 ALKYD RESIN 或 ACRYLIC RESIN 用于高档 PU 涂料的制造。

### 四【技术指标】

型号	YL-75L
外观	水白透明粘稠液体
色泽 (Fe-Co)	<1#
粘度 (旋转粘度计/25 度)	5000~8000mpa.s
固体含量%	75±2
NCO%	12.8±0.5
溶剂	EAC
溶忍度 (XYL)	≥1.5

### 五【使用说明】

主剂与硬化剂配合公式:R 系 NCO:OH 比值  
主剂的 OH 值

硬化剂用量=  $\frac{\text{主剂用量} \times \text{主剂的 OH 值}}{\text{硬化剂的 NCO 值}} \times 0.075$  × 主剂用量 × R

### 六【包装规格】

铁通装，净重：220KG/桶

### 七【注意事项】

1. 兑稀本产品时使用稀释剂务必不可含有活性成分如水、醇类、胺类等物质，以免发生化学反应。建议使用聚氨酯级，即含水率低于 0.05%的溶剂进行生产，同时，建议最低稀释固体份不低于 30%。
2. 本产品对空气湿度极为敏感，开封或小包装时，请谨防水汽进入，用后立即密封完好或尽快用完。
3. 本产品必须贮存于阴凉干燥环境，避免露天放置。在密封包装状态下保质期为六个月（出厂日期算起）。

### 八【特别声明】

以上数据系本公司用先进的检测设备按实际的测试及生产经验而撰写，但产品在应用时所差异的工作环境及物料配合则在本厂的控制范围以外，因此，本公司强烈建议用户，在实际应用该产品之前，必须先按照用户实际的需要及用途先进行测试、实验及使用。如遇到任何技术问题，可随时与本公司的技术部联络。

★本公司只对产品本身的品质及稳定性作保证。